

BETON WODOSZCZELNY B-50 W8

Beton Wodoszczelny W8 B-50 jest najmocniejszym (obok Betonu B-50 Monolit) i najbardziej zaawansowanym Betonem Konstrukcyjnym Promotor. Świetnie sprawdzi się w konstrukcjach narażonych na działanie wilgoci.

Pod poziomem gruntu:

- w garażach,
- tunelach,
- piwnicach,
- fundamentach.

Przy konstrukcji:

- basenów,
- zbiorników wodnych,
- tam,
- oczyszczalni ścieków,
- tarasów narażonych na podmywanie,
- dachów płaskich.

Dzięki precyzyjnie dobranemu stosowi kruszywowemu (uziarnienie do 8 mm), domieszkom uszczelniającym i specjalnie wyselekcjonowanemu spoiwu, stworzyliśmy najmocniejszy Beton Konstrukcyjny B-50, o klasie wodoszczelności W8, charakteryzuje się dodatkowo niskim skurczem. Jeśli potrzebujesz wytrzymałego zabezpieczenia przed wilgocią, to produkt dla Ciebie!

Sposób użycia:

1. Przygotowanie podłoża.

Podłoża powinny być suche, twarde i oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, które mogą obniżyć przyczepność i wytrzymałość produktu. Beton Wodoszczelny B50 W8 Promotor można stosować na wszystkich podłożach mineralnych.

2. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody, a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Należy pamiętać, aby wykorzystywać całą zawartość worka. Jeśli nie jest to możliwe, produkt trzeba dokładnie wymieszać i przygotować wymaganą ilość. (Istnieje możliwość, że podczas transportu lub złego przechowywania składniki rozdzielią się).

3. Stosowanie.

Wcześniej przygotowaną zaprawę należy wylewać w sposób ciągły, tak aby nie dopuścić do nadmiernego wysychania produktu. Wyrównywanie należy wykonywać ruchem zygzakowatym, tak aby zaprawa miała możliwość dotarcia na całej powierzchni, a wewnątrz niej nie powstały pęcherze powietrza. Tak przygotowany beton można poddać pielęgnacji. Podczas wysychania nie wolno dopuścić do nadmiernego nasłonecznienia oraz należy chronić beton przed opadami atmosferycznymi i temperaturami poniżej 5°C.

Stosowanie dylatacji:

Przy wylewaniu podkładów podłogowych należy pamiętać o stosowaniu dylatacji. Dylatacja ma na celu oddzielenie podłogi od elementów budynku (ścian, słupów, schodów). Szczeliny dylatacyjne powinny dzielić wylewaną podłogę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m².

Dane techniczne:

Wytrzymałość: 50 MPa

Ilość wody: 2,36-2,45 l / 25 kg

BETON WODOSZCZELNY B-50 W8

**Minimalna warstwa: 40 mm (25 mm
przy wylewaniu na istniejącym
trwałym podłożu)**

Opakowania: worek 25 kg

**Zużycie: około 88 worków (2200 kg)
na 1 m³ (Paleta 48 szt = około
0,545m³ gotowego produktu)**