
SZYBKĄ WYLEWKA 3/6

Szybka Wylewka 3/6 Promotor jest idealna gdy szybko musisz wylać posadzkę. Umożliwia zacieranie powierzchni po 3 h i ruch pieszych po 6 h.

Zastosowanie:

Szybka Wylewka 3/6 PROMOTOR to produkt do ręcznego wykonywania posadzek i podkładów podłogowych wewnątrz jak i zewnątrz budynku. Po wylaniu w 3 godziny jest gotowa do zacierania, w 6 godzin do ruchu pieszych. Szybka Wylewka 3/6 PROMOTOR może być stosowana jako podkład pod: panele podłogowe, płytki ceramiczne lub kamienne i różnego rodzaju wykładziny.

Zalecane grubości wylewanych podkładów i posadzek:

- podkład związany z podłożem >20 mm,
- podkład na warstwie oddzielającej >40 mm,
- podkład na warstwie „pływającej” > 40 mm,
- podkład w systemie ogrzewania podłogowego >35 mm nad warstwą grzewczą.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie podłoża.

Podłoża powinny być suche, twarde i oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, które mogą obniżyć przyczepność i wytrzymałość produktu. Szybka Wylewkę 3/6 Promotor można stosować na wszystkich podłożach mineralnych.

2. Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody, a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Należy pamiętać, aby

wykorzystywać całą zawartość worka. Jeśli nie jest to możliwe, produkt trzeba dokładnie wymieszać i przygotować wymaganą ilość. (Istnieje możliwość, że podczas transportu lub złego przechowywania składniki rozdzielić się).

3. Stosowanie.

Wcześniej przygotowaną zaprawę należy wylewać w sposób ciągły, tak aby nie dopuścić do nadmiernego wysychania produktu. Świeżo wylaną wylewkę należy rozprowadzać metalową sztangą. Wyrównywanie należy wykonywać ruchem zygzakowatym, tak aby zaprawa miała możliwość dotarcia na całej powierzchni, a wewnątrz niej nie powstały pęcherze powietrza. Tak wykonany podkład można zacierać po około 3 godzinach, a po 6 godzinach można na niego wejść (przy warstwie 40 mm, wilgotności względnej 60% i temperaturze 20°C). Podczas wysychania nie wolno dopuścić do nadmiernego nasłonecznienia oraz należy chronić wylewkę przed opadami atmosferycznymi i temperaturami poniżej 5°C.

Stosowanie dylatacji:

Przy wylewaniu podkładów podłogowych należy pamiętać o stosowaniu dylatacji. Dylatacja ma na celu oddzielenie podłogi od elementów budynku (ścian, słupów, schodów). Szczeliny dylatacyjne powinny dzielić wylewaną podłogę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m².

Dane techniczne:

EN 13813 CT-C30-F4-A12 produkt zgodny z PE-EN13813:2003

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/DWU

Reakcja na ogień: A1

Wydzielanie substancji korozyjnych: CT

Wytrzymałość na ściskanie: C30

Wytrzymałość na zginanie: F4

SZYBKA WYLEWKA 3/6

Odporność na ścieranie: A12

Ilość wody: około 3,3 l/25kg

Czas gotowości zaprawy: użyć po rozmieszaniu z wodą

Temperatura przygotowania: od 5C do 25C

Wydajność: 2,0 kg na 1 m² na każdy 1 mm grubości

Grubość warstwy: 20-65mm

**Data produkcji:
oznaczona na worku**

Przechowywanie:

**Do 9 miesięcy w suchym miejscu,
w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach.**

Ostrzeżenia:

Należy chronić oczy i skórę. Produkt zawiera cement portlandzki. W przypadku zabrudzenia oczu skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.