

BIAŁA CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA MURARSKA M10 T-LUX PROMOTOR

Biała cienkowarstwowa zaprawa murarska M10 T-Lux Promotor to gotowy produkt do zarobienia z wodą. Po wymieszaniu tworzy jednorodną białą masę. Doskonale nadaje się do wykonywania cienkowarstwowych robót murarskich z betonu komórkowego i silikatów. Po stwardnieniu zaprawa staje się mrozoodporna i wodoodporna.

Zastosowanie:

Biała cienkowarstwowa zaprawa murarska M10 T-Lux Promotor służy do wykonywania prac murarskich z bloczków z betonu komórkowego i silikatów. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do wznoszenia ścian i filarów z elementów wapienno-piaskowych.

Sposób użycia:

Przygotowanie bloczków.

Gazobeton i silikaty powinny być czyste wolne od kurzu i innych zabrudzeń mogących obniżyć przyczepność zaprawy.

Przygotowanie produktu.

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Trzeba pamiętać, aby dodawać suchą mieszankę do wody a nie wodę do suchego produktu. Następnie wymieszać ręcznie lub przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek lub mikserów. Po wymieszaniu odstawić na 5 minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać przygotowaną masę. Konsystencję można regulować ilością wody zgodnie z doświadczeniem.

Stosowanie.

Prace murarskie należy wykonywać starannie zgodnie z zasadami murowania. Należy zachowywać jednakową grubość spoiny. Najlepiej stosować kielnie z ząbkami o wielkości około 5 mm. Po położeniu bloczku należy go delikatnie dobijać gumowym młotkiem. Nadmiar

zaprawy zebrać. Należy pamiętać, aby prace prowadzić przy braku opadów atmosferycznych.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: 10MPa (M10)

Klasa reakcji na ogień: A1

Absorpcja wody: 0,10 kg/m²min^{0,5}

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : μ 15/35

(wartość tabelaryczna)

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,5165 W/mK

Trwałość – mrozoodporność ubytek masy: <1,5%

Trwałość – spadek wytrzymałości na zginanie: <1,5%

Ilość wody: około 5 l/25kg

Czas gotowości zaprawy: około 1 godziny

Temperatura przygotowania: od 5C do 25C

Grubość warstwy: 1-3 mm

Produkt zgodny z: PN-EN 998-2:2012

Typ: Zaprawa murarska, wykonana w zakładzie, według przepisu, do cienkich spoin (T)